




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0120



180000113346 (2018)国认监认字(511)号

检测报告

Test Report

10Q26 2018

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家日用消费品质量监督检验中心
National Center of Supervision and Inspection on Consumer Goods Quality



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心



检测报告



报告编号:

W02021021276

校验码: 88A2A20B45

2020060211120403021276

第1页 共6页

*样品名称	学院淑女短裙		检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/		*品牌	PTON KID
*受检(委托)单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司			
*用户单位名称	/			
*制造单位名称	/			
抽样地点	/			
*样品表述与说明	卡其色/裙子 邮寄到样			
任务来源	/		抽样样本送到日期	/
抽样日期	/		抽样单编号	/
受检批生产日期	/		批号/编号	/
受检批数量	/		抽取样品数量	/
委托样品数量	3 条		委托样品收到日期	2020-06-02
检测地点	上海市长乐路1228号			
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 附件尖端和边缘的锐利性, 起球, 撕裂强力(机织类), 接缝处纱线滑移(机织类), 接缝强力(里料)、异味, 可分解致癌芳香胺染料, 耐光色牢度, 纤维含量, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐光汗复合色牢度 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类 GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检测日期	2020-06-02 至 2020-06-09			
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总表。 <div style="text-align: right;">(盖章) 签发日期 2020-06-09</div>			
*受检单位	地址	/		
	邮编	/	电话	/
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检测机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。			

批准 王永林
职务 工程师

审核 戎斐
职务 高级工程师

主检 傅心静
职务 高级工程师

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号:W02021021276

第2页 共6页


2020060211120103021276

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量	%	聚酯纤维100	面料	聚酯纤维 100	符合	/
			棉100	里料	棉 100		
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限 20mg/kg
			≤75	里料	未检出		
3	pH值	/	4.0~8.5	面料	6.3	符合	/
			4.0~8.5	里料	6.3		
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	检出限 5mg/kg
			禁用(≤20)	里料	未检出		
5	异味	/	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料	变色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
≥3-4	毛沾色 4						
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	面料	经向干摩 4	符合	/
			≥3-4		纬向干摩 4		
			≥3		经向湿摩 4		
			≥3		纬向湿摩 4		
			≥3-4	里料	干摩 4		
≥3	湿摩 4						
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料	耐酸:变色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4	里料	聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐酸:变色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料	毛沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		毛沾色 4		
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料	变色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
≥3-4	毛沾色 4						

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号: W02021021276

第3页 共6页

2020060211120403021276

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4	面料	碱液 1	符合	/
			≥3-4		酸液 4		
11	耐光色牢度	级	≥4		4	符合	/
12	起球	级	≥3-4		4-5	符合	/
13	顶破强力(针织类)	N	≥250				/
14	断裂强力(机织类)	N	≥200		经向 1600	符合	/
			≥200		纬向 1800		
15	胀破强力(毛针织类)	kPa	≥245		-	/	/
16	燃烧性能	级	1		-	/	/
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定		-	/	/
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	整体	锐利尖端 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘		锐利边缘 0		
19	接缝处纱线滑移(机织类)	mm	≤6		裙裤: 裙缝 1	符合	/
20	接缝强力(里料)	N	≥80		裙裤: 裤后裆缝 160	符合	/
21	接缝强力(面料)	N	≥140		-	/	/
样品描述	学院淑女短裙 卡其色/裙子 / 面料: 卡其色/机织物 整体 里料: 卡其色/针织物						
备注	检测结果栏中“/”表示项目未检测 “-”表示项目不适合检测						


上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样品照片页

报告编号: W02021021276

2020060211120403021276

第4页 共6页

学院淑女短裙
商标: ETON KIDD
卡其色/裙子
邮寄到样



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料

报告编号：W02021021276

第5页 共6页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺 (3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-二亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	1, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚 (邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	<p>注1: 邻氨基偶氮甲苯 (CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯 (CAS No. 99-55-8) 经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。</p> <p>注2: 苯胺 (CAS No. 62-53-3) 特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺 (CAS No. 106-50-3) 特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。</p> <p>注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。</p> <p>注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。</p> <p>注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。</p>		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：里料

报告编号：W02021021276

第6页 共6页

禁用偶氮染料检测结果汇总


序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氨基邻甲苯胺	95-69-2	未检出
1	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-1	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-11-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-01-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为103amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128




180000113346 (2018)国认监认字(511)号

检测报告

Test Report

9/1/22 30


上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家日用消费品质量监督检验中心
National Center of Supervision and Inspection on Consumer Goods Quality



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心



检测报告




报告编号:

W02021023172

校验码: 2CF296B9AD

2020060911120402023172

第1页 共6页

*样品名称	平绒T恤		检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/		*商 标	F105 R100
*受检(委托)单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司			
*用户单位名称	/			
*制造单位名称	/			
抽样地点	/			
*样品表述与说明	白色,上衣 邮寄到样			
任务来源	/		抽样样本送到日期	/
抽样日期	/		抽样单编号	/
受检批生产日期	/		批号/编号	/
受检批数量	/		抽取样品数量	/
委托样品数量	3 件		委托样品收到日期	2020-06-09
检测地点	上海市长乐路1228号			
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 附件尖端和边缘的锐利性, 起球, 顶破强力(针织类), 接缝强力(面料), 耐光色牢度, 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 纤维含量, 耐光汗复合色牢度 FZ/T 01057.1-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第1部分:通用说明》 FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第3部分:显微镜法》 FZ/T 01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第4部分:溶解法》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检测日期	2020-06-09 至 2020-06-16			
检测结论	本报告仅提供单项检测结论, 详见本报告检测结果汇总表。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  签发日期 检验检测专用章 2020-06-16 </div>			
*受检单位	地址	/		
	邮编	/	电话	/
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。			

批准 **王永林**

职务 工程师

审核 **李雯**

职务 工程师

主检 **傅四静**


职务 高级工程师

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告

报告编号: W02021023172

第2页 共6页




2020060911120403023172

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量	%	棉100	面料	棉 100	符合	/
2	甲醛含量	mg/kg	≤75		罗纹	未检出	符合
3	pH值	/	4.0~8.5	面料	5.7	符合	
4			4.0~8.5	罗纹	6.0		
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	面料	未检出	符合	检出限 5mg/kg
5			禁用 (≤20)	罗纹	未检出		
5	异味	/	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 -	/	/
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹	变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	面料	干摩 -	/	/
			≥3		湿摩 -		
			≥3-4	罗纹	干摩 -		
			≥3		湿摩 -		
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料	耐酸: 变色 -	/	/
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱: 变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹	耐酸: 变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱: 变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	面料	变色 -	/	/
			≥3-4		沾色 -		
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4	面料	碱液 4	符合	/
			≥3-4		酸液 4		
11	耐光色牢度	级	≥4	面料	4	符合	/
12	起球	级	≥3-4	面料	4	符合	/
13	顶破强力 (针织类)	N	≥250	面料	428	符合	/
14	断裂强力 (机织类)	N	≥200	面料	-	/	/
15	胀破强力 (毛针织类)	kPa	≥245	面料	-	/	/
16	燃烧性能	级	1	面料	-	/	/
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定	整体	-	/	/

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测 报 告



报告编号: W02021023172

第3页 共6页

2020060911120402023172

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	锐利尖端 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	锐利边缘 0		
19	接缝处纱线滑移 (机织类)	mm	≤6	-	/	/
20	接缝强力 (里料)	N	≥80	-	/	/
21	接缝强力 (面料)	N	≥140	后袖窿缝 190	符合	/
样品描述	学院T恤 白色/上衣 / 面料: 白色/针织物 罗纹: 白色/针织物 整体					
备注	检测结果栏中"/"表示项目未检测 "-"表示项目不适合检测。					

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样品照片页

报告编号: W02021023172

2020060911120402023172

第4页 共6页

学院T恤
商标: ETON KIDD
白色/上衣
邮寄到样



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料

报告编号：W02021023172

第5页 共6页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	3-甲氧基-5-甲基苯胺 (3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-二亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚 (邻甲氧基苯胺)	90-01-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯 (CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯 (CAS No. 99-55-8) 经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2：苯胺 (CAS No. 62-53-3) 特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺 (CAS No. 106-50-3) 特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：罗纹



报告编号：W02021023172


第6页 共6页

禁用偶氮染料检测结果汇总


序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	126-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-1	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-1	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2：苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



180000113346 (2018)国认监认字(511)号

检测报告


Test Report

16X029 - 鞋


上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家日用消费品质量监督检验中心
National Center of Supervision and Inspection on Consumer Goods Quality



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心




检测报告



报告编号: W02021024166
校验码: E5E8A4BDBD

2020061211120403024166

第1页 共12页

*样品名称	英伦学院多功能外套		检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/		*商 标	ETON KIPD
*受检(委托)单位名称	江苏苏美达伊硕纪德品牌管理有限公司			
*用户单位名称	/			
*制造单位名称	/			
抽样地点	/			
*样品表述与说明	粉红爽玫红色/上衣 邮寄到样			
任务来源	/	抽样样本送到日期	/	
抽样日期	/	抽样单编号	/	
受检批生产日期	/	批号/编号	/	
受检批数量	/	抽取样品数量	/	
委托样品数量	3 件	委托样品收到日期	2020-06-12	
检测地点	上海市长乐路1228号			
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 附件尖端和边缘的锐利性, 起球, 断裂强力(机织类), 接缝强力(面料), 接缝处纱线滑移(机织类), 接缝强力(里料), 异味, 可分解致畸芳香胺染料, 耐光色牢度, 纤维含量, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类 GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检测日期	2020-06-12 至 2020-06-19			
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总表。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  签发日期 检验检测专用章 2020-06-19 </div>			
*受检单位	地址	/		
	邮编	/	电话	/
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检测机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。			

批准 王永林

审核 戎斐

主检 谭心静


职务 工程师

职务 高级工程师

职务 高级工程师

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号:W02021024466

第2页 共12页

2020061211120103024466

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量	%	聚酯纤维100	面料	聚酯纤维 100	符合	/
		/	/		非纤维物质除外		
		%	聚酯纤维100	里料1#	聚酯纤维 100		
			聚酯纤维100	里料2#	聚酯纤维 100		
			聚酯纤维100	内胆	聚酯纤维 100		
			聚酯纤维100	配料	聚酯纤维 100		
		/	/		非纤维物质除外		
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限 20mg/kg
			≤75	里料1#	未检出		
			≤75	里料2#	未检出		
			≤75	内胆	未检出		
			≤75	配料	未检出		
3	pH值	/	4.0~8.5	面料	5.1	符合	/
			4.0~8.5	里料1#	6.2		
			4.0~8.5	里料2#	5.8		
			4.0~8.5	内胆	6.0		
			4.0~8.5	配料	5.1		
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	检出限 5mg/kg
			禁用(≤20)	里料1#	未检出		
			禁用(≤20)	里料2#	未检出		
			禁用(≤20)	内胆	未检出		
			禁用(≤20)	配料	未检出		
5	异味	/	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料1#	变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料2#	变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	内胆	变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	配料	变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告

报告编号: W02021024166

第3页 共12页




2020061211120103024166

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	判定	备注	
7	耐摩擦色牢度	级	$\geq 3-1$	面料	经向干摩 4	符合	
			$\geq 3-1$		纬向干摩 4		
			≥ 3		经向湿摩 4		
			≥ 3		纬向湿摩 4		
			$\geq 3-1$	里料	经向干摩 4		
			$\geq 3-1$		纬向干摩 4		
			≥ 3		经向湿摩 4		
			≥ 3		纬向湿摩 4		
			$\geq 3-1$	里料2#	干摩 4		
			≥ 3		湿摩 4		
			$\geq 3-1$	内胆	干摩 4		
			≥ 3		湿摩 4		
			$\geq 3-1$	配料	经向干摩 4		
			$\geq 3-1$		纬向干摩 4		
			≥ 3		湿摩 4		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号: W02021024466

第4页 共12页

2020061211120103024466

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注	
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料	耐酸: 变色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱: 变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料1#	耐酸: 变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱: 变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料2#	耐酸: 变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱: 变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	内胆	耐酸: 变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱: 变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	配料	耐酸: 变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱: 变色 4		
≥3-4	聚酯沾色 4						
≥3-4	棉沾色 4						

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



2020061211120403024466

报告编号:W02021024166


第5页 共12页

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	面料	变色 1	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料1#	变色 1		
			≥3-4		聚酯沾色 1		
			≥3-4		棉沾色 1		
			≥3-4	里料2#	变色 1		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	内胆	变色 1		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4		-	/	/
11	耐光色牢度	级	≥4		4	符合	/
12	起球	级	≥3-4		4-5	符合	/
13	顶破强力(针织类)	N	≥250		-	/	/
14	断裂强力(机织类)	N	≥200	面料	经向 830	符合	/
			≥200		纬向 750		
15	胀破强力(毛针织类)	kPa	≥245		-	/	/
16	燃烧性能	级	1		-	/	/
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定		-	/	/
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	整体	锐利尖端 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘		锐利边缘 0		
19	接缝处纱线滑移(机织类)	mm	≤6		上衣:袖缝 3	符合	/
20	接缝强力(里料)	N	≥80		上衣:后袖窿缝 270	符合	/
21	接缝强力(面料)	N	≥140		上衣:后袖窿缝 310	符合	/
			≥140	内胆:后袖窿缝 360			

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号:W02021024466

第6页 共12页

2020061211120103024466

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
样品描述	英伦学院多功能外套 粉红夹玫红色/上衣 / 面料:粉红色/机织物 里料1#:粉红色/机织物 里料2#:粉红色/网眼织物 内胆:玫红色/针织物 整体 配料:玫红色/机织物					
备注	检测结果栏中“/”表示项目未检测 “-”表示项目不适合检测					

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样品照片页

报告编号: W02021024466
第7页 共12页

2020061211120403024466

英伦学院多功能外套
商标: ETON KIDD
粉红夹玫红色/上衣
邮寄到样



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心



附页：面料

报告编号：W02021024166

第8页 共12页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基一二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基一双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：里料1#

报告编号：W02021024466

第9页 共12页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	1-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-03-1	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-91-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-1	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院

国家日用消费品质量监督检验中心

附页：里料2#

报告编号：W02021024166

第10页 共12页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-91-1	未检出
11	3,3'-二甲氨基联苯胺	119-90-1	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4,4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-1	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-01-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2,4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1,4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺, 应重新按照GB/T 2334-1进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院

国家日用消费品质量监督检验中心

附页：内胆

报告编号：WQ2021021466

第11页 共12页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	1-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	815-05-3	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-91-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	130-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-1	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-1	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-01-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2：苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu。1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺，如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺，应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：配料

报告编号：W02021024466

第12页 共12页

禁用偶氮染料检测结果汇总


序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-1	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



180000113346 (2018) 国认监认字(511)号

检测报告


Test Report

16X028 李路

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家日用消费品质量监督检验中心
National Center of Supervision and Inspection on Consumer Goods Quality



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心




2020061211120403024502

检测报告



报告编号: W02021024502
检验码: 757141B764

第1页 共12页

*样品名称	英伦学院多功能外套		检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/		*商 标	ETON EDD
*受检(委托)单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司			
*用户单位名称	/			
*制造单位名称	/			
抽样地点	/			
*样品表述与说明	藏青夹蓝黄色/上衣 邮寄到样			
任务来源	/		抽样样本送到日期	/
抽样日期	/		抽样单编号	/
受检批生产日期	/		批号/编号	/
受检批数量	/		抽取样品数量	/
委托样品数量	3 件		委托样品收到日期	2020-06-12
检测地点	上海市长乐路1228号			
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 附件尖端和边缘的锐利性, 起球, 断裂强力(机织类), 接缝强力(面料), 接缝处纱线滑移(机织类), 接缝强力(里料), 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 耐光色牢度, 纤维含量, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度 FZ/T 01057.1-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第1部分:通用说明》 FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第3部分:显微镜法》 FZ/T 01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第4部分:溶解法》 FZ/T 01057.6-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第6部分:熔点法》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检测日期	2020-06-12 至 2020-06-19			
检测结论	本报告仅提供单项检测结论, 详见本报告检测结果汇总页。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  签发日期: 2020-06-19 </div>			
*受检单位	地址	/	电话	/
	邮编	/		
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检测机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。			

批准 **王永林**

职务 工程师

审核 **李曼迪**


职务 工程师

主检 **谭小静**

职务 高级工程师

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号:W02021024502

第2页 共12页


2020061211120403024502

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量	%	聚酯纤维100	面料	聚酯纤维 100	符合	/
		/	/		非纤维物质除外		
		%	聚酯纤维100	里料1#	聚酯纤维 100		
			聚酯纤维100	里料2#	聚酯纤维 100		
			聚酯纤维100	内胆	聚酯纤维 100		
			聚酯纤维100	配料	聚酯纤维 100		
/	/	非纤维物质除外					
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限 20mg/kg
			≤75	里料1#	未检出		
			≤75	里料2#	未检出		
			≤75	内胆	未检出		
			≤75	配料	未检出		
3	pH值	/	4.0~8.5	面料	5.0	符合	/
			4.0~8.5	里料1#	6.1		
			4.0~8.5	里料2#	4.9		
			4.0~8.5	内胆	6.0		
			4.0~8.5	配料	5.4		
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	检出限 5mg/kg
			禁用(≤20)	里料1#	未检出		
			禁用(≤20)	里料2#	未检出		
			禁用(≤20)	内胆	未检出		
			禁用(≤20)	配料	未检出		
5	异味	/	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料1#	变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料2#	变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	内胆	变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	配料	变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
≥3-4	棉沾色 4						

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



2020061211120403024502

报告编号:W02021024502

第3页 共12页

检测结果汇总


序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
7	耐摩擦色牢度	级	$\geq 3-4$	面料	经向干摩 4	符合	
			$\geq 3-4$		纬向干摩 4		
			≥ 3		经向湿摩 4		
			≥ 3		纬向湿摩 4		
			$\geq 3-4$	里料1#	经向干摩 4		
			$\geq 3-4$		纬向干摩 4		
			≥ 3		经向湿摩 4		
			≥ 3		纬向湿摩 4		
			$\geq 3-4$	里料2#	干摩 4		
			≥ 3		湿摩 4		
			$\geq 3-4$	内胆	干摩 4		
			≥ 3		湿摩 4		
			$\geq 3-4$	配料	经向干摩 4		
			$\geq 3-4$		纬向干摩 4		
			≥ 3		湿摩 4		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告

报告编号:W02021024502

第1页 共12页




2020061211120403024502

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注	
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料	耐酸:变色 4	符合	
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料1#	耐酸:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	里料2#	耐酸:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	内胆	耐酸:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	配料	耐酸:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检 测 报 告



2020061211120403021502

报告编号:W02021021502


第5页 共12页

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	面料	变色 1	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 1		
			≥3-4	里料1#	变色 1		
			≥3-4		聚酯沾色 1		
			≥3-4		棉沾色 1		
			≥3-4	里料2#	变色 1		
			≥3-4		聚酯沾色 1		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4	内胆	变色 1		
			≥3-4		聚酯沾色 1		
			≥3-4		棉沾色 4		
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4		-	/	/
11	耐光色牢度	级	≥4		4	符合	/
12	起球	级	≥3-4		4-5	符合	/
13	顶破强力(针织类)	N	≥250		-	/	/
14	断裂强力(机织类)	N	≥200	面料	经向 840	符合	/
			≥200		纬向 720		
15	胀破强力(毛针织类)	kPa	≥245		-	/	/
16	燃烧性能	级	1		-	/	/
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定		-	/	/
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	整体	锐利尖端 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘		锐利边缘 0		
19	接缝处纱线滑移(机织类)	mm	≤6		上衣: 袖缝 2	符合	/
20	接缝强力(里料)	N	≥80		上衣: 后袖窿缝 300	符合	/
21	接缝强力(面料)	N	≥140		上衣: 后袖窿缝 510	符合	/
			≥140	内胆: 后袖窿缝 260			

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号:W02021024502

第6页 共12页

2020061211120403024502

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
样品描述	英伦学院多功能外套 藏青夹蓝黄色/上衣 / 面料:藏青色/机织物 里料1#:黄色/机织物 里料2#:黄色/网眼织物 内胆:蓝色/针织物 整体 配料:蓝色/机织物					
备注	检测结果栏中“/”表示项目未检测 “-”表示项目不适合检测					

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心


样品照片页

2020061211120403024502

报告编号: W02021024502

第7页 共12页

英伦学院多功能外套
商标: ETON KIDD
藏青夹蓝黄色/上衣
邮寄到样



上海市质量监督检验技术研究院

国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料

报告编号：W02021024502

第8页 共12页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-3	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-91-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺 (3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基一二- (2-氯苯胺) /4, 4'-次甲基-双- (2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	1, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚 (邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	<p>注1: 邻氨基偶氮甲苯 (CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯 (CAS No. 99-55-8) 经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。</p> <p>注2: 苯胺 (CAS No. 62-53-3) 特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺 (CAS No. 106-50-3) 特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。</p> <p>注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。</p> <p>注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。</p> <p>注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。</p>		

上海市质量监督检验技术研究院

国家日用消费品质量监督检验中心

附页：里料1#

报告编号：W02021021502

第9页 共12页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	338-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-01-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	<p>注1：邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。</p> <p>注2：苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。</p> <p>注3：试样前处理方法：直接还原处理。</p> <p>注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。</p> <p>注5：检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。</p>		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：里料2#

报告编号：W02021024502

第10页 共12页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4, 4' -二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3' -二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3' -二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3' -二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3' -二甲基-4, 4' -二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺 (3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4' -亚甲基-二- (2-氯苯胺) /4, 4' -次甲基-双- (2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4' -二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4' -二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚 (邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	<p>注1: 邻氨基偶氮甲苯 (CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯 (CAS No. 99-55-8) 经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。</p> <p>注2: 苯胺 (CAS No. 62-53-3) 特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺 (CAS No. 106-50-3) 特征离子为108amu. 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。</p> <p>注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。</p> <p>注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。</p> <p>注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。</p>		

上海市质量监督检验技术研究院

国家日用消费品质量监督检验中心

附页：内胆

报告编号：W02021021502

第11页 共12页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-65-4	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氨基联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氨基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	<p>注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。</p> <p>注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1,4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。</p> <p>注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。</p> <p>注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。</p> <p>注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。</p>		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：配料



报告编号：W02021024502

第12页 共12页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺 (3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚 (邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯 (CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯 (CAS No. 99-55-8) 经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2：苯胺 (CAS No. 62-53-3) 特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺 (CAS No. 106-50-3) 特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



180000113346 (2018)国认监认字(511)号

检测报告


Test Report

徐 明 杰

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家日用消费品质量监督检验中心
National Center of Supervision and Inspection on Consumer Goods Quality



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心



2020070311120403030678

检测报告




报告编号:

W02021030678

校验码: A613B1F0R2

第1页 共7页

*样品名称	常青藤运动服下装		检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/		*商 标	ETON AHD
*受检(委托)单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司			
*用户单位名称	/			
*制造单位名称	/			
抽样地点	/			
*样品表述与说明	藏青色/裤子 邮寄到样			
任务来源	/	抽样样本送到日期	/	
抽样日期	/	抽样单编号	/	
受检批生产日期	/	批号/编号	/	
受检批数量	/	抽取样品数量	/	
委托样品数量	3 条	委托样品收到日期	2020-07-03	
检测地点	上海市长乐路1228号			
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 绳带要求, 起球, 顶破强力(针织类), 接缝强力(面料), 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 耐光色牢度, 纤维含量, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检测日期	2020-07-03 至 2020-07-10			
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总表。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  签发日期 检验检测专用章 2020-07-10 </div>			
*受检单位	地址	/		
	邮编	/	电话	/
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检测机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。			

批准 **王永林**

职务 工程师

审核 **曹晓文**


职务 工程师

主检 **谭心静**

职务 高级工程师

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



2020070311120403030678

报告编号: W02021030678

第2页 共7页

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量	%	聚酯纤维55±5	面料	聚酯纤维 53.7	符合	/
			棉45±5		棉 46.3		
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	口袋布	未检出	符合	检出限 20mg/kg
			≤75		未检出		
3	pH值	/	4.0~8.5	面料	5.1	符合	/
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	检出限 5mg/kg
			禁用(≤20)	口袋布	未检出		
5	异味	/	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	面料	干摩 4	符合	/
			≥3		湿摩 3-4		
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料	耐酸: 变色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		耐碱: 变色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4	面料	-	/	/
11	耐光色牢度	级	≥4	面料	4	符合	/
12	起球	级	≥3-4	面料	3-4	符合	/
13	顶破强力(针织类)	N	≥250	面料	731	符合	/
14	断裂强力(机织类)	N	≥200	面料	-	/	/
15	胀破强力(毛针织类)	kPa	≥245	面料	-	/	/
16	燃烧性能	级	1	面料	-	/	/
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定	整体	符合	符合	/
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	整体	-	/	/
19	接缝处纱线滑移(机织类)	mm	≤6	整体	-	/	/
20	接缝强力(里料)	N	≥80	整体	-	/	/
21	接缝强力(面料)	N	≥140	整体	裤后裆缝 420	符合	/

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



2020070311120403030678

报告编号:W02021030678

第3页 共7页

检测结果汇总						
序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
样品描述	常青藤运动服下装 藏青色/裤子 / 面料:藏青色/针织物 整体 口袋布:藏青色/针织物					
备注	检测结果栏中“/”表示项目未检测 “-”表示项目不适合检测					

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样品照片页

报告编号: W02021030678
第4页 共7页

2020070311120403030678

常晋藤运动服下装
商标: ETON KTDD
藏青色/裤子
邮寄到样



11120403030678

上海市质量监督检验技术研究院 国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料

报告编号：W02021030678

第5页 共7页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氟邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	191-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲苯联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-1	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院

国家日用消费品质量监督检验中心

附页：口袋布



报告编号：W02021030678

第6页 共7页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	1, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-二氨基-2,2'-(2-氯苯胺)/4, 4'-二氨基-2,2'-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2：苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院 国家日用消费品质量监督检验中心



附页

报告编号: W02021030678

第7页 共7页


绳带 (7岁及以上儿童服装)

序号	检测要求	检测结果
1	头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端, 其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部: 当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈, 当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm; 除肩带和领带外, 其他绳带不应使用弹性绳带	/
2	/	/
3	固着在腰部的绳带, 从固着点伸出的长度不应超过360mm	/
4	短袖袖子平摊至最大尺寸时, 袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	/
5	除腰带外, 背部不应有绳带伸出或系着	符合
6	长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	/
7	长及臀围线以下的服装, 底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装, 底边处的绳带应该完全置于服装内	/
8	除了第1项~第7项以外, 服装平摊至最大尺寸时, 伸出的绳带长度不应超过140mm	符合
9	绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	符合
10	两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm; 平贴在服装上的绳圈 (例如, 串带) 其两固定端的长度不应超过75mm	/
备 注	注: 非纺织附件的其他要求需符合国家相关法规和强制性标准。	

以下空白



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



180000113346 (2018)国认监认字(511)号

检测报告


Test Report

17Y260-7 40


上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家日用消费品质量监督检验中心
National Center of Supervision and Inspection on Consumer Goods Quality



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心



检测报告




报告编号:

W02021021391

校验码: B01A30DFE1

202006031120403021391

第1页 共6页

*样品名称	常青藤运动服		检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/		*商 标	ETON ETON
*受检(委托)单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司			
*用户单位名称	/			
*制造单位名称	/			
抽样地点	/			
*样品表述与说明	藏青色/裤子 邮寄到样			
任务来源	/	抽样样本送到日期	/	
抽样日期	/	抽样单编号	/	
受检批生产日期	/	批号/编号	/	
受检批数量	/	抽取样品数量	/	
委托样品数量	3 条	委托样品收到日期	2020-06-03	
检测地点	上海市长乐路1228号			
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 绳带要求, 起球, 顶破强力(针织类), 接缝强力(面料), 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 耐光色牢度, 纤维含量, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度 FZ/T 01057.1-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第1部分:通用说明》 FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第3部分:显微镜法》 FZ/T 01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第4部分:溶解法》 FZ/T 01057.6-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第6部分:熔点法》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB/T 2910.11-2009《纺织品 定量化学分析 第11部分:纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检测日期	2020-06-03 至 2020-06-09			
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总表。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  签发日期: 2020-06-09 </div>			
*受检单位	地址	/	电话	/
	邮编	/		
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检测机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。			

批准 吴 研
职务 高级工程师

审核 李 雯
职务 工程师

主检 傅 心 静
职务 高级工程师

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号: W02021021391

第2页 共6页

2020060311120403021391

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	纤维含量	%	棉80±5	棉 79.1	符合	/
			聚酯纤维20±5	聚酯纤维 20.6		
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合	检出限 20mg/kg
3	pH值	/	4.0~8.5	6.6	符合	/
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合	检出限 5mg/kg
5	异味	/	无	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	变色 4	符合	/
			≥3-4	棉沾色 1		
			≥3-4	聚酯沾色 4		
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	干摩 4	符合	/
			≥3	湿摩 3		
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	耐酸: 变色 4	符合	/
			≥3-4	棉沾色 4		
			≥3-4	聚酯沾色 4		
			≥3-4	耐碱: 变色 4		
			≥3-4	棉沾色 4		
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	变色 4	符合	/
			≥3-4	棉沾色 4		
			≥3-4	聚酯沾色 4		
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4	-	/	/
11	耐光色牢度	级	≥4	4	符合	/
12	起球	级	≥3-4	3-4	符合	/
13	顶破强力(针织类)	N	≥250	807	符合	/
14	断裂强力(机织类)	N	≥200	-	/	/
15	胀破强力(毛针织类)	kPa	≥245	-	/	/
16	燃烧性能	级	1	-	/	/
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定	符合	符合	/
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	-	/	/
19	接缝处纱线滑移(机织类)	mm	≤6	-	/	/
20	接缝强力(里料)	N	≥80	-	/	/
21	接缝强力(面料)	N	≥140	裤后裆缝 320	符合	/

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号:W02021021391

第3页 共6页

2020060311120103021391

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
样品描述	常青藤运动服 藏青色/裤子 / 面料:藏青色/针织物 整体					
备注	检测结果栏中“/”表示项目未检测 “-”表示项目不适合检测					


上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样品照片页

报告编号 W02021021391

第4页 共6页

2020060311120403021391

常青藤运动服
商标: ETON KIDD
藏青色/裤子
邮寄到样



上海市质量监督检验技术研究院

国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料

报告编号：W02021021391

第5页 共6页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氟邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	105-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-91-1	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4,4'-二甲基-二-(2-氯苯胺)/4,4'-二(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-1	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-01-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	<p>注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2,4-二氨基甲苯。</p> <p>注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1,4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。</p> <p>注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。</p> <p>注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。</p> <p>注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。</p>		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页

报告编号: W02021021391


第6页 共6页

绳带 (7岁及以上儿童服装)

序号	检测要求	检测结果
1	头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端, 其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。头部和颈部: 当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈, 当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm; 除肩带和颈带外, 其他绳带不应使用弹性绳带	/
2	/	/
3	固着在腰部的绳带, 从固着点伸出的长度不应超过360mm	/
4	短袖袖子平摊至最大尺寸时, 袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	/
5	除腰带外, 背部不应有绳带伸出或系着	符合
6	长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	/
7	长及臀围线以下的服装, 底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装, 底边处的绳带应该完全置于服装内	/
8	除了第1项~第7项以外, 服装平摊至最大尺寸时, 伸出的绳带长度不应超过140mm	符合
9	绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	符合
10	两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm; 平贴在服装上的绳圈 (例如, 串带) 其两固定端的长度不应超过75mm	/
备 注	注: 非纺织附件的其他要求需符合国家相关法规和强制性标准。	

以下空白





中国认可
国际认可
检测
TESTING
CNAS L0128



180000113346 (2018)国认监认字(511)号

检测报告

Test Report

09T/02

結

上海市质量监督检验技术研究院

Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

国家日用消费品质量监督检验中心

National Center of Supervision and Inspection on Consumer Goods Quality




上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心



2020060911120402023169

检测报告





报告编号:


W02021023169


校验码: 7C2E054886

第1页 共6页

*样品名称	学院T恤		检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/		*商 标	FTOX K100
*受检(委托)单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司			
*用户单位名称	/			
*制造单位名称	/			
抽样地点	/			
*样品表述与说明	白色/上衣 邮寄到样			
任务来源	/	抽样样本送到日期	/	
抽样日期	/	抽样单编号	/	
受检批生产日期	/	批号/编号	/	
受检批数量	/	抽取样品数量	/	
委托样品数量	3 件	委托样品收到日期	2020-06-09	
检测地点	上海市长乐路1228号			
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 附件尖端和边缘的锐利性, 起球, 顶破强力(针织类), 接缝强力(面料), 耐光色牢度, 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 纤维含量 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检测日期	2020-06-09 至 2020-06-16			
检测结论	本报告仅提供单项检测结论, 详见本报告检测结果汇总表。 <div style="text-align: right;"> 签发日期 2020-06-16</div>			
*受检单位	地址	/		
	邮编	/	电话	/
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。			

批准 
职务 高级工程师

审核 
职务 工程师


主检 
职务 高级工程师

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告

报告编号:W02021023169

第2页 共6页




2020060911120102023169

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	纤维含量	%	棉100	面料	棉 100	符合	/
2	甲醛含量	mg/kg	≤75		罗纹	未检出	符合
3	pH值	/	4.0~8.5	面料	5.7	符合	/
			4.0~8.5	罗纹	6.1		
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	检出限 5mg/kg
			禁用(≤20)	罗纹	未检出		
5	异味	/	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 -	/	/
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹	变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	面料	干摩 -	/	/
			≥3		湿摩 -		
			≥3-1	罗纹	干摩 -		
			≥3		湿摩 -		
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料	耐酸:变色 -	/	/
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-1		耐碱:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-1	罗纹	耐酸:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		耐碱:变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	面料	变色 -	/	/
			≥3-4		沾色 -		
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4	面料	/	/	/
11	耐光色牢度	级	≥4	面料	4	符合	/
12	起球	级	≥3-4	面料	4	符合	/
13	顶破强力(针织类)	N	≥250	面料	420	符合	/
14	断裂强力(机织类)	N	≥200	面料	-	/	/
15	胀破强力(毛针织类)	kPa	≥245	面料	-	/	/
16	燃烧性能	级	1	面料	-	/	/
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定	整体	-	/	/

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



2020060911120402023169

报告编号:W02021023169

第3页 共6页

检测结果汇总


序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	锐利尖端 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	锐利边缘 0		
19	接缝处纱线滑移 (机织类)	mm	≤6	-	/	/
20	接缝强力 (里料)	N	≥80	-	/	/
21	接缝强力 (面料)	N	≥140	后袖窿缝 230	符合	/
样品描述	学院T恤 白色/上衣 / 面料:白色/针织物 罗纹:白色/针织物 整体					
备注	检测结果栏中"/"表示项目未检测 "-"表示项目不适合检测。					

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样品照片页

报告编号: M02021023169
第1页 共6页

2020060911120402023169

学院T恤
商标: ETON KIDD
白色/上衣
邮寄到样



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料

报告编号：W02021023169

第5页 共6页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu. 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：罗纹

报告编号：W02021023169

第6页 共6页

禁用偶氮染料检测结果汇总


序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



180000113346 (2018)国认监认字(511)号

检测报告

Test Report 10k103-2 东宇


上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家日用消费品质量监督检验中心
National Center of Supervision and Inspection on Consumer Goods Quality

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心




2020042911120403013902

检测报告



报告编号: W02021013902
校验码: D5FF0345C7
第1页 共7页

*样品名称	英伦学院裤		检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/		*商 标	ETON RTDD
*受检(委托)单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司			
*用户单位名称	/			
*制造单位名称	/			
抽样地点	/			
*样品表述与说明	卡其色/裤子 邮寄到样			
任务来源	/	抽样样本送到日期	/	
抽样日期	/	抽样单编号	/	
受检批生产日期	/	批号/编号	/	
受检批数量	/	抽取样品数量	/	
委托样品数量	3 条	委托样品收到日期	2020-04-29	
检测地点	上海市长乐路1228号			
检测项目 检测依据 和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 附件尖端和边缘的锐利性, 起球, 断裂强力(机织类), 接缝强力(面料), 接缝处纱线滑移(机织类), 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 耐光色牢度, 纤维含量, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐光汗复合色牢度 FZ/T 01057.1-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第1部分:通用说明》 FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第3部分:显微镜法》 FZ/T 01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第4部分:溶解法》 FZ/T 01057.6-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第6部分:熔点法》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB/T 2910.11-2009《纺织品 定量化学分析 第11部分:纤维素纤维与聚酯纤维的混合物(硫酸法)》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检测日期	2020-04-29 至 2020-05-09			
检测结论	本报告仅提供单项检测结论。详见本报告检测结果汇总表。 <div style="text-align: right;">  签发日期 检验检测专用章 2020-05-09 </div>			
*受检单位	地址	/	电话	/
	邮编	/		
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。			

批准

吴丽华

审核


李曼玲

主检

谭心静

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号:W02021013902

第2页 共7页

2020042911120403013902

检测结果汇总

序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注	
1	纤维含量	%	棉60±5	面料	棉 60.0	符合	/
			聚酯纤维40±5		聚酯纤维 40.0		
2	甲醛含量	mg/kg	≤75	口袋布	未检出	符合	检出限 20mg/kg
			≤75		未检出		
			≤75		未检出		
3	pH值	/	4.0~8.5	面料	6.4	符合	/
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用(≤20)		未检出	符合	检出限 5mg/kg
			禁用(≤20)	口袋布	未检出		
			禁用(≤20)	镶料	未检出		
5	异味	/	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	面料	经向干摩 4	符合	/
			≥3-4		纬向干摩 4		
			≥3		经向湿摩 4		
			≥3		纬向湿摩 4		
			≥3-4		耐酸:变色 4		
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料	棉沾色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		耐碱:变色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		变色 4		
9	耐皂洗色牢度	级	≥3-4	面料	棉沾色 4	符合	/
			≥3-4		聚酯沾色 4		
			≥3-4		变色 4		
10	耐光汗复合色牢度	级	≥3-4	面料	碱液 4	符合	/
			≥3-4		酸液 4		
11	耐光色牢度	级	≥4	面料	4	符合	/
12	起球	级	≥3-4	面料	4	符合	/
13	顶破强力(针织类)	N	≥250	面料	-	/	/
14	断裂强力(机织类)	N	≥200	面料	经向 1300	符合	/
			≥200		纬向 580		
15	胀破强力(毛针织类)	kPa	≥245	面料	-	/	/
16	燃烧性能	级	1	面料	-	/	/

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号: W02021013902

第3页 共7页

2020042911120403013902


检测结果汇总						
序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	锐利尖端 0	符合	/
			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	锐利边缘 0		
19	接缝处纱线滑移(机织类)	mm	≤6	-	/	/
20	接缝强力(里料)	N	≥80	-	/	/
21	接缝强力(面料)	N	≥140	裤后裆缝 320	符合	/
样品描述	英伦学院裤 卡其色/裤子 / 面料:卡其色/机织物 整体 口袋布:卡其色/机织物 镶料:蓝白条/机织物					
备注	检测结果栏中“/”表示项目未检测“-”表示项目不适合					

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样品照片页

报告编号: W02021013902
第4页 共7页

2020042911120403013902

英伦学院裤
商标: ETON KIDD
卡其色/裤子
邮寄到样



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料

报告编号：W02021013902

第5页 共7页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	1-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 1-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺 (3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺) /4, 4'-次甲基-双- (2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-1	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚 (邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯 (CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯 (CAS No. 99-55-8) 经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺 (CAS No. 62-53-3) 特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺 (CAS No. 106-50-3) 特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：口袋布

报告编号：W02021013902

第6页 共7页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果 (mg/kg)
1	1-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	1, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺 (3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺) / 4, 4'-次甲基-双- (2-氯苯胺)	101-14-1	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚 (邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯 (CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯 (CAS No. 99-55-8) 经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2：苯胺 (CAS No. 62-53-3) 特征离子为93amu, 1,4-苯二胺 (CAS No. 106-50-3) 特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：镍料

报告编号：W02021013902

第7页 共7页


禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-3	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-91-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-1	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-11-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-1	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-1	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-01-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1,4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白



中国认可
国际互认
ISO/IEC
TESTING
CNAS L0126



180000113346 (2018)国认监认字(571)号

检测报告

Test Report

报告编号: 18561


上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家日用消费品质量监督检验中心
National Center of Supervision and Inspection on Consumer Goods Quality



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心



检测报告



报告编号

W02021025649

检验码: 0E2547DBAA

2020061711120402025649

第1页 共8页

*样品名称	英伦针织背心		检测类别	委托检测
*型号规格和/或等级	/		*商标	ETOP KING
*受检(委托)单位名称	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司			
*用户单位名称	/			
*制造单位名称	/			
抽样地点	/			
*样品表述与说明	上装(淑女): 浅麻灰夹爱心纹上衣; 上装(学院): 浅麻灰夹格纹上衣 邮寄到样			
任务来源	/		抽样样本送到日期	/
抽样日期	/		抽样单编号	/
受检批生产日期	/		批号/编号	/
受检批数量	/		抽取样品数量	/
委托样品数量	3件		委托样品收到日期	2020-06-17
检测地点	上海市长乐路1228号			
检测项目 检测依据和/或 综合判定原则	甲醛含量, pH值, 起球, 胀破强力(毛针织类), 耐光色牢度, 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 纤维含量, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检测日期	2020-06-17 至 2020-06-21			
检测结论	本报告仅提供单项检测结论, 详见本报告检测结果汇总表, 签发日期 2020-06-24			
*受检单位	地址	/		
	邮编	/		
备注	电话	/		
	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检测项目。 对于非本质检机构实施抽样的检测报告, 检测结果仅适用于客户提供的样品。 本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息, 本报告不对此类信息负责。			

批准 吴研

职务 高级工程师

审核 曹晓文

职务 工程师

主检 谭心静

职务 高级工程师

送检单

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



报告编号: W02021025649

第2页 共8页

2020061711120402025649

检测结果汇总							
序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果		判定	备注
1	纤维含量	%	棉100	面料	棉 100	符合	/
2	甲醛含量	mg/kg	≤75		罗纹	未检出	符合
			≤75	罗纹	未检出		
			≤75	罗纹	未检出		
3	pH值	/	4.0~8.5	面料	6.0	符合	/
			4.0~8.5	罗纹	6.6		
			4.0~8.5	罗纹	6.5		
4	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	检出限 5mg/kg
			禁用(≤20)	罗纹	未检出		
			禁用(≤20)	罗纹	未检出		
5	异味	/	无	整体	无异味	符合	/
6	耐水色牢度	级	≥3-4	面料	变色 4	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		毛沾色 4		
			≥3-4	罗纹	变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4		变色 -		
7	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	面料	干摩 4	符合	/
			≥3		湿摩 4		
			≥3-4	罗纹	干摩 -		
			≥3		湿摩 -		
			≥3-4	罗纹	干摩 -		
			≥3		湿摩 -		
8	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	面料	耐酸: 变色 1	符合	/
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		毛沾色 4		
			≥3-4		耐碱: 变色 4		
			≥3-4		棉沾色 4		
			≥3-4		毛沾色 4		
			≥3-4	罗纹	耐酸: 变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹	耐碱: 变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹	耐酸: 变色 -		
			≥3-4		沾色 -		
			≥3-4	罗纹	耐碱: 变色 -		
			≥3-4		沾色 -		

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

检测报告



2020061711120402025649

报告编号: W02021025649

第3页 共8页

检测结果汇总


序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定	备注
9	耐皂洗色牢度	级	$\geq 3-1$	变色 4	符合	/
			$\geq 3-4$	沾色 4		
			$\geq 3-1$	毛沾色 4		
10	耐光汗复合色牢度	级	$\geq 3-1$	-	/	/
11	耐光色牢度	级	≥ 4	-	符合	/
12	起球	级	$\geq 3-1$	-	符合	/
13	顶破强力(针织类)	N	≥ 250	-	/	/
14	撕裂强力(机织类)	N	≥ 200	-	/	/
15	胀破强力(毛针织类)	kPa	≥ 245	700	符合	/
16	燃烧性能	级	1	-	/	/
17	绳带要求	/	符合GB 31701-2015 4.4.3规定	-	/	/
18	附件尖端和边缘的锐利性	个	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	-	/	/
19	接缝处纱线滑移(机织类)	mm	≤ 5	-	/	/
20	接缝强力(里料)	N	≥ 80	-	/	/
21	接缝强力(面料)	N	≥ 140	-	/	/
样品描述	英伦针织背心 上装(淑女): 浅麻灰夹爱心纹/上衣; 上装(学院): 浅麻灰夹格纹/上衣 / 面料: 浅麻灰/针织物 罗纹: 藏青色/针织物 镶料: 灰藏青夹花纹/针织物 整体					
备注	检测结果栏中"/"表示项目未检测 "-"表示项目不适合检测。					

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样品照片页

报告编号: W02021025649
第4页 共8页

2020061711120102025649

英伦针织背心
商标: ETON KIDD
上装(淑女): 浅麻灰夹爱心纹/上衣; 上装(学院): 浅麻灰夹格纹 上衣
邮寄到样



上海质量监督

上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心
样品照片页

2020061711120402025649

报告编号: W02021025649

第5页 共8页

英伦针织背心

商标: ETON KIDD

上装(淑女): 浅麻灰夹爱心纹/上衣: 上装(学院): 浅麻灰夹格纹/上衣
邮寄到样



上海市质量监督检验技术研究院
国家日用消费品质量监督检验中心

附页：面料

报告编号：W020210256-19

第6页 共8页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	1, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-二亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法: 直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院 国家日用消费品质量监督检验中心

附页：罗纹

报告编号：W02021025649


第7页 共8页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氟邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-1	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4,4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1: 邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2,4-二氨基甲苯。 注2: 苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1,4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺,如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺,应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3: 试样前处理方法:直接还原处理。 注4: 检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5: 检测结果≤20mg/kg时,该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

上海市质量监督检验技术研究院 国家日用消费品质量监督检验中心

附页：镶料



报告编号：W02021025649

第8页 共8页

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2, 4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	1, 4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3, 3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3, 3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3, 3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺(3-氨基对甲苯甲醚)	120-71-8	未检出
15	4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)/4, 4'-次甲基-双-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4, 4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4, 4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2, 4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2, 4, 5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚(邻甲氧基苯胺)	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2, 4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2, 6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2, 4-二氨基甲苯。 注2：苯胺(CAS No. 62-53-3)特征离子为93amu, 1, 4-苯二胺(CAS No. 106-50-3)特征离子为108amu, 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1, 4-苯二胺, 如检测到苯胺和/或1, 4-苯二胺, 应重新按照GB/T 23344进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检测结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2011标准的检出限5mg/kg。 注5：检测结果≤20mg/kg时, 该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

